



**CELAX** di Cinquegrana M. & C. Sas  
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)  
tel 08 18 91 71 94

## EIFFEL

### Smalto sintetico brillante per esterno ed interno

#### Caratteristiche

**EIFFEL** é uno smalto formulato con resine alchidiche modificate, pigmenti purissimi micronizzati, agenti distendenti, ed additivi di varia natura che gli conferiscono le seguenti proprietà:

- **eccezionale brillantezza**
- **altissima copertura**
- **pienezza di colore**
- **ottime proprietà plastiche e meccaniche**
- **elevata resistenza alle intemperie ed agli sbalzi termici**
- **alta resa in metri quadri**
- **assenza di ingiallimento nel tempo**
- **elevata resistenza agli acidi ed agli alcali**

viene quindi applicato con successo, sia in ambienti esterni che interni, su vari tipi di manufatti (ferro, lamiera zincata, alluminio, acciaio, legno, muratura).



#### Modalità di impiego:

**EIFFEL** va rimescolato e diluito con acqua (max 15%), ed applicato a spruzzo, rullo o pennello di pura setola, in due mani successive intervallate tra loro di circa 24 ore.

**Supporto in legno:** stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una mano di cementite

**Copros.** Carteggiare, spolverare ed applicare una o due mani di smalto EIFFEL.

**Supporto in ferro:** lavare i manufatti con acqua o diluente, in particolare modo nel caso di una prima verniciatura, asciugare cercando di



asportare tutto il grasso presente sul ferro. Carteggiare con cartavetro o con spazzole in ferro, cercando di asportare il più possibile la ruggine presente. Applicare quindi una mano di antiruggine **PRIMER** o **Sintesis**. Successivamente applicare una o due mani di Smalto Sintetico EIFFEL. **Prodotti sintetici:** scartavetrare, dove e possibile, questo tipo di prodotti, con cartavetro di adeguata granulometria, avendo cura di creare un fondo ruvido, in modo tale da favorire l'ancoraggio dello smalto che andremo ad applicare; spolverare, ed applicare due mani di smalto come sopra indicato.

### Dati tecnici:

-Resa:	16-18 mq/lit. per mano.
- Essiccazione: <i>Fuori polvere al tatto in profondità. Sovrapposizione</i>	30 min 2 - 3 ore 10 - 12 ore a 20°C 24 ore.
- Viscosità	180" Tazza FORD/4 a 20°C.
- Macinazione	7 scala Normal Standard
- Peso specifico (in relazione al colore)	0,90 - 1,20