



**CELAX** di Cinquegrana M. & C. Sas  
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)  
tel 08 18 91 71 94

## **IDROXANE**

### **PITTURA ALLA CALCE TRASPIRANTE**

#### **Generalità**

Il *Grassello di calce IDROXANE* è un prodotto a base di *Grassello di Calce* stagionato, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti e battericidi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:

- massima traspirabilità al vapore acqueo
- massima resistenza all'alcalinità
- elevata resistenza alle muffe ai batteri e ai raggi UV
- facilità d'applicazioni
- eccellente copertura
- massimo ancoraggio e compatibilità con i supporti minerali
- non sfarina, non è infiammabile, non è tossico

**IDROXANE** è d'impiego ottimale per conferire alle facciate esterne ed interne l'aspetto acquerellato dell'antica calce, rispondendo a pieno ai requisiti delle Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Culturali, per questo trova ampio impiego soprattutto nella ristrutturazione e nel recupero dei centri storici.

#### **Preparazione del supporto**

Su intonaci sfarinanti applicare una mano di *Isolante SILOXANE* diluito col 500% di acqua. Se i vecchi intonaci sono molto ammalorati, si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendo con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica e quindi la superficie va trattata con una mano di *Isolante SILOXANE* sempre diluito col 500% di acqua.



#### **Applicazione**

Rimescolare il contenuto del barattolo e diluirlo nel seguente modo:

1° mano: 40% di acqua

2° mano: 25% di acqua

Applicare le due mani di prodotto a pennello, rullo o spruzzo, intervallate tra loro da 24 ore. Non applicare *Grassello di Calce IDROXANE* a temperature inferiori a +8°C. Evitare di applicarlo sotto sole battente, vento forte o pareti ghiacciate.

Se il supporto è eccessivamente assorbente, umidificarlo con acqua prima di procedere all'applicazione.

#### **Dati Tecnici**

PH	12 – 12,5
Peso specifico	1,40
Temperatura per normale carbonataz.	+8, +35° C
Gamma colori	50 + Bianco
Confezioni di vendita in fusti da Lt	14

Stoccaggio: *in contenitori sigillati in luogo fresco ed al riparo dal gelo, il prodotto rimane inalterato per almeno 24 mesi.*