



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

Quarzo

Rullato plastico

Rivestimento plastico continuo

Formato principalmente da resina copolimera sintetica, sabbie di quarzo purissime a diversa granulometria, ossidi di pigmenti sintetici e speciali additivi.

Data la sua natura e formulazione, si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle esigenze della moderna edilizia. Un attento studio della curva granulometrica, ha consentito la messa a punto di un prodotto dalle perfette caratteristiche tecniche ed estetiche.

Il *Quarzo Rullato* viene pigmentato con ossidi sintetici inorganici, i migliori esistenti per il settore edilizio, in virtù della loro inerzia chimica ed ineguagliabile resistenza ai raggi UV, quindi assoluta garanzia di stabilità dei colori nel tempo.

Il *Quarzo Rullato* viene caricato con sabbie di quarzo purissime, a diversa granulometria, che assicurano al prodotto la giusta resistenza agli agenti chimici, fisici e meccanici. Il tutto viene legato da resina copolimera sintetica termoplastica, resistente agli acidi ed alle basi, che assicura al prodotto, a polimerizzazione avvenuta, il giusto grado di plasticità ed idrorepellenza, non impedendo la traspirazione dell'umidità presente nel supporto.

Completano il quadro la scelta di particolari additivi, che assicurano una perfetta adesione, un'elevata resistenza alle muffe, una facile applicazione del prodotto in varie condizioni atmosferiche.

Modalità di applicazione

I fondi devono essere asciutti, uniformi e compatti, ideale è la malta cementizia. Superfici polverose e/o con pitture vecchie in fase di distacco, debbono essere pulite accuratamente e pretrattate con una mano del ns. Isolante Neutro quale fissativo e stabilizzante di supporto. Applicare quindi una mano del ns Quarzo a Pennello, del medesimo colore del rivestimento da applicare. Attendere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

Stendere uniformemente con spatola di acciaio, pennello o rullo, uno strato di Quarzo Rullato sul supporto così pretrattato, ed intervenire subito con rullo di spugna sintetico, avendo cura di tirare lo stesso sempre nella medesima direzione.

Non applicare all'esterno quando il tempo minaccia pioggia o la temperatura è rigida. Nei periodi di intenso caldo, non applicare su pareti direttamente colpite dai raggi del sole, ma attendere che siano all'ombra.

Non applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Conservare il prodotto in luogo fresco e proteggerlo dal gelo.

Confezioni e resa

Il Quarzo Rullato viene fornito in fusti da Lt 14 ed in una vasta gamma di colori. Tutti i colori possono essere proporzionalmente mescolati tra loro per ottenere tonalità intermedie.

La resa a mq è condizionata dal disegno che si vuole ottenere, e quindi dallo spessore applicato a muro. È logico che a spessori maggiori si otterranno rese proporzionalmente più basse e viceversa. Possiamo quindi calcolare solo una resa media, calcolata sulla base di spessori di norma applicati ed il cui valore si aggira sui 25 mq circa per fusto.