




CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

SILICANTE fondo

GENERALITA'

Fondo ISOLANTE a base di silicato di potassio stabilizzato.

Stabilizzante trasparente, con eccellente resistenza alla luce, scarsamente sensibile all'acqua, perfettamente traspirante, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici; possiede un'eccellente potere legante ed un'ottima compatibilità con i supporti minerali.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Resa	mq/l	8 - 10
- Ph (alla spedizione)		11
- Peso specifico	Kg/dm ³	1.10
- Viscosità (Tazza Ford 4)	sec	18
- Temperatura applicazione		8 – 30 °C
- Resistenza meccanica		ottima
- Diluizione Max	%	200
- Essiccazione	ore	6 -8



APPLICAZIONI

SILICANTE-fondo è particolarmente indicato per il risanamento di superfici friabili e polverose e particolarmente assorbenti; Può essere usato come additivo a stucchi e pitture ai silicati ai quali conferisce solidità, resistenza e lavorabilità.

Il nostro ufficio tecnico è disponibile tutti i giorni per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.