



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

SILICANTE

IDROPITTURA AL SILICATO DI POTASSIO

Generalità

L'idropittura **SILICANTE** è un prodotto a base di **Silicato di Potassio**, cariche e pigmenti inorganici, stabilizzanti e battericidi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:

- ottima resistenza alle intemperie
- massima traspirabilità al vapore acqueo
- massima resistenza all'alcalinità
- elevata resistenza alle muffe ai batteri e ai raggi UV
- facilità d'applicazione
- eccellente copertura
- ottimo ancoraggio e compatibilità con i supporti minerali
- non è infiammabile. non è tossico

SILICANTE è un prodotto d'impiego ottimale per conferire alle facciate esterne ed interne l'aspetto incerto delle antiche pitture minerali, rispondendo a pieno ai requisiti delle Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Culturali. Per questo trova ampio impiego soprattutto nella ristrutturazione e nel recupero dei centri storici.

Preparazione del supporto

Su intonaci sfarinanti applicare una mano di **Isolante SILOXANE** diluito col 600% di acqua. Se i vecchi intonaci sono molto ammalorati, si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendo con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica e quindi la superficie va trattata con una mano di **Isolante SILOXANE**. Non applicare **SILICANTE** su gesso o stucchi a base gesso.



Proteggere gli occhi da eventuali spruzzi. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Applicazione

Non applicare su precedenti pitture filmogene; coprire le superfici attigue a quella da verniciare, in particolare vetro e ceramica.

Rimescolare il contenuto del barattolo e diluirlo nel seguente modo:

1° mano: 40% di acqua

2° mano: 25% di acqua

Applicare le due mani di prodotto a pennello, rullo o spruzzo, intervallate tra loro da circa 12 ore. Non applicare **SILICANTE** con temperature inferiori a +6°C. Evitare di applicarlo sotto sole battente, vento forte o pareti ghiacciate.

Dati Tecnici

PH	12 – 12,5
Peso specifico	1,38
Temperatura applicazione	+6, +35° C
Gamma colori	50 + Bianco
Confezioni di vendita in fusti da Lt	5 - 14
Stoccaggio:	<i>in contenitori sigillati in luogo fresco ed al riparo dal gelo, il prodotto rimane inalterato per almeno 12 mesi.</i>