



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

SILOXANE

PITTURA SILOSSANICA PER INTERNI ED ESTERNI

Generalità:

SILOXANE è una pittura a base Acril/Silossanica dotata di elevata traspirabilità (comparabile con una pittura ai silicati) unitamente ad una elevata resistenza all'acqua (quindi fortemente idrorepellente come una pittura organica in dispersione). **SILOXANE** viene colorata con pigmenti ossidi ad alta stabilità, ed addizionata con stabilizzanti e battericida, che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:

- elevata traspirabilità
- elevata resistenza all'alcalinità
- elevata resistenza alle muffe, muschi e licheni
- elevata stabilità ai raggi UV ed alle intemperie
- facilità d'applicazioni
- eccellente copertura
- massimo ancoraggio e compatibilità con i supporti minerali ed organici
- non sfarina, non è infiammabile, non è tossico
- è idrorepellente

L'acqua rappresenta direttamente o indirettamente l'agente di degrado più importante per i materiali costruttivi. Il ristagno dell'acqua negli edifici si evita in primo luogo minimizzandone l'ingresso con una buona impermeabilizzazione e in secondo luogo massimizzandone l'uscita attraverso le pareti e la facciata. L'utilizzo della pittura **SILOXANE** rappresenta la soluzione vincente ai problemi di traspirabilità ed idrorepellenza.

Applicazione:

Rimescolare il contenuto del barattolo e diluirlo nel seguente modo:

1° mano: 35% di acqua

2° mano: 25% di acqua

Applicare le due mani di prodotto a pennello o rullo, intervallate tra loro da almeno 12 ore. Non applicare **SILOXANE** con temperature inferiori a +5°C. Evitare di lavorare sotto sole battente, vento forte o su pareti ghiacciate.



**Supporti
Consigliati:**

Intonaci civili ,calcestruzzi, prefabbricati, mattoni, tufo e tutte le superfici con con vecchie pitture ben aderenti. Far stagionare gli intonaci nuovi di almeno 30 giorni

Dati Tecnici:

PH	9
Peso specifico	1,40
Gamma colori	50 + Bianco
Confezioni di vendita in fusti da Lt	14
Resa	4,2 mq/lit
Sovrapposizione	>12 ore
Stoccaggio:	<i>in contenitori sigillati in luogo fresco ed al riparo dal gelo, il prodotto rimane inalterato per almeno 24 mesi.</i>