



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI

QUARZO SPATOLATO TIPO

QUARZO GRAFFIATO - QUARZO VENEZIANO

Caratteristiche e Composizione:

Il *Quarzo Spatolato* è un rivestimento plastico continuo, formato principalmente da resina copolimera sintetica, sabbie di quarzo purissime a diversa granulometria, ossidi di pigmenti sintetici e speciali additivi.

Data la sua natura e formulazione, si applica con facilità e risponde in modo efficiente alle esigenze della moderna edilizia. Un attento studio della curva granulometrica, ha consentito la messa a punto di un prodotto dalle perfette caratteristiche tecniche ed estetiche.

Il *Quarzo Spatolato* viene pigmentato con ossidi sintetici inorganici, i migliori esistenti per il settore edilizio, in virtù della loro inerzia chimica ed ineguagliabile resistenza ai raggi UV, quindi assoluta garanzia di stabilità dei colori nel tempo.

Il *Quarzo Spatolato* viene caricato con sabbie di quarzo purissime, a diversa granulometria, che assicurano al prodotto la giusta resistenza agli agenti chimici, fisici e meccanici. Il tutto viene legato da resina copolimera sintetica termoplastica, resistente agli acidi ed alle basi, che assicura al prodotto, a polimerizzazione avvenuta, il giusto grado di plasticità ed idrorepellenza.

Completano il quadro la scelta di particolari additivi, per una perfetta adesione, una elevata resistenza alle muffe, una facile applicazione del prodotto in varie condizioni atmosferiche.

Norme di impiego

I fondi devono essere asciutti, uniformi e compatti, ideale è la malta cementizia. Superfici polverose e/o con pitture vecchie in fase di distacco, debbono essere pulite accuratamente e pretrattate con una mano del ns. Isolante FONDACRILE quale fissativo e stabilizzante di supporto. Su intonaci nuovi e sani applicare una mano di fondo Quarzo a Pennello, quale stabilizzante e sottofondo, nel medesimo colore del rivestimento da applicare. Stendere uniformemente con spatola in acciaio il prodotto sul supporto così pretrattato avendo cura di ripassare sullo stesso con spatola pulita, esercitando una lieve pressione, per asportare l'eventuale prodotto applicato in eccesso.

Quindi intervenire con spatola in plastica, applicando una leggera pressione su di essa, ed eseguendo con la stessa un movimento alternato continuo in verticale. Non applicare all'esterno quando il tempo minaccia pioggia o la temperatura è rigida. Nei periodi di intenso caldo, non applicare su pareti direttamente colpite dai raggi del sole, ma attendere che siano all'ombra. Non applicare il prodotto in presenza di forte vento. Conservare il prodotto in barattolo, in luogo fresco e proteggerlo dal gelo.

Confezioni:

Il Quarzo Spatolato viene fornito in fusti da Lt 15 ed in una vasta gamma di colori.

Tutti i colori possono essere proporzionalmente mescolati tra di loro per ottenere tonalità intermedie.

Le rese per fusto sono le seguenti:

- mq 7,5 Quarzo Graffiato (grana media 2,5 mm)
- mq 9 Quarzo Graffiato (grana piccola 2 mm)
- mq 10 Quarzo Veneziano (grana fine 1 mm)

Temperatura di applicazione: +8 + 30 °C

Peso Specifico: 1,7 kg/ l

Resistenza intemperie: Ottima

Conservazione: In barattoli ben chiusi ed al riparo dal gelo.

Diluizione: Pronto all'uso

Precauzione: Nessuna



Il ns ufficio tecnico é a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.