



CELAX di Cinquegrana M. & C. Sas
Via Rossini, 51 - Orta di Atella (CE)
tel 08 18 91 71 94

Idropittura professionale lavabile

Azalea

Idropittura murale per interno

L'idropittura **SUPERLAVABILE AZALEA** é un prodotto ad uso professionale adatto per decorare internamente ed esternamente pareti in muratura, masonite, legno, cartongesso e qualsiasi supporto usato nelle costruzioni di civili abitazioni, capannoni industriali, garages ecc.

E' un prodotto formulato con emulsione acrilica, pigmenti purissimi, cariche pregiate, addensanti ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:

- **ottima copertura**
- **ottimo ancoraggio**
- **ottima lavabilità**
- **facile applicazione**
- **ottima distensione**
- **aspetto finissimo e satinato**
- **è traspirante**
- **non è tossico**
- **non spolvera**
- **non è ingiallente**
- **è resistente alle intemperie**
- **è resistente ai raggi UV**

Preparazione del supporto

Muro Nuovo: stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare una mano di ISOLANTE FONDACRILE diluito con il 800% di acqua.

Muro Vecchio: se già tinteggiato accertarsi della natura della precedente pittura, ove si tratta di pittura a tempera o similare bisogna raschiare il tutto inumidendo la parete per facilitare il distacco della pittura; se invece la pittura precedente é già una buona lavabile, basta spolverare la parete, stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare una mano del nostro ISOLANTE FONDACRILE diluito al 800% con acqua.

Modalità di applicazione

Diluire **AZALEA** aggiungendo il 40% circa di acqua ed applicare una prima mano con rullo di lana, con pennello di pura setola oppure a spruzzo.

Attendere circa 12 ore prima di effettuare una seconda mano.

Lavaggio attrezzi e Resa

Lavare immediatamente dopo l'uso con acqua.
Con un litro di prodotto si coprono circa 25 mq. per ogni mano.

Confezioni e Stoccaggio

Il Lavabile **AZALEA** è fornito in fusti da lt. 14

Dati tecnici

pH 8

Densità 1,37

Residuo Secco 50

Viscosità (tazza Ford) 6 ' 30"

Infiammabilità no

Tossicità no

Precauzioni d'uso nessuna

Stabilità alle intemperie ottima

Temperatura min filmazione 5°C

Stabilità agli alcali ottima