



Idropittura murale per interno ed esterno **Lavabile DELISE**

Caratteristiche

Il LAVABILE DELISE è un prodotto ad uso professionale adatto per decorare internamente ed esternamente pareti in muratura, masonite, legno, cartongesso e qualsiasi supporto usato nelle costruzioni di civili abitazioni, capannoni industriali, garages ecc. E' un prodotto formulato con emulsione acrilica, pigmenti purissimi, cariche pregiate, addensanti ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:

- ottima copertura
- ottimo ancoraggio al supporto
- ottima lavabilità
- facile applicazione
- buona distensione
- buona traspirabilità
- aspetto finissimo ed opaco
- ha un buon potere riempitivo
- nasconde le microfessure
- non è tossico
- non spolvera
- non è ingiallente
- è resistente alle intemperie
- è resistente ai raggi UV

Preparazione del supporto

Muro Nuovo: stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare una mano di ISOLANTE FONDACRILE diluito con il 800% di acqua.

Muro Vecchio: se già tinteggiato accertarsi della natura della precedente pittura, ove si tratta di pittura a tempera o similare bisogna raschiare il tutto inumidendo la parete per facilitare il distacco della pittura; se invece la pittura precedente è già una buona lavabile, basta spolverare la parete, stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare ed applicare una mano del nostro ISOLANTE FONDACRILE diluito al 800% con acqua.



Modalità di applicazione

Lavaggio attrezzi e Resa

Confezioni e Stoccaggio

Diluire il Lavabile DELISE aggiungendo il 40% circa di acqua ed applicare una prima mano con rullo di lana, con pennello di pure. Attendere circa 12-24 ore prima di effettuare una :

Lavare immediatamente dopo l'uso con acqua. Con un litro di prodotto si coprono circa 15 mq. per ogni mano.

Il LAVABILE DELISE è fornito in fusti da lt. 14. Minimo garantito 24 mesi per contenitori sigillati e conservati in luogo fresco ed al riparo dal gelo.



Dati tecnici

pH	7,8
Densità	1,57
Residuo Secco	57
Viscosità (tazza Ford)	4' 30"
Infiammabilità	no
Tossicità	no
Precauzioni d'uso	nessuna
Stabilità alle intemperie	ottima
Temperatura min filmazione	5°C
Stabilità agli alcali	buona